

# Eurosan W

## AMORSĂ PENTRU DISPERSIA PRESIUNII APEI



Nr. Articol: K00550901

### Tipul produsului

Eurosan W este un mortar uscat, predozat, pe bază de ciment, nisip și aditivi. Aplicabil manual. Are rol de dispersie a presiunii apei.

**Amorsarea în exces conduce la reducerea difuziei vaporilor de apă!**



### DOMENIU DE APLICARE

La tencuiele de renovare, precum și pentru tencuiele contra umezelii în interior sau exterior. Se aplică în zone unde se concentrează presiunea apei, la socluri și pereți din subsoluri, încăperi aflate sub nivelul pamântului sau drenajului, încăperi neventilate.

### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Supportul trebuie să fie uscat, fără praf, părți desprinse, eflorescențe sau exfolieri, să nu fie înghețat, să aibă capacitatea portantă necesară, să nu fie hidrofob.

### PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unui sac se amestecă în malaxorul cu cădere liberă timp de cca. 3 min., cu cca. 0,4 l/kg apă curată, până la obținerea unei paste omogene cu consistența potrivită aplicării cu bidineaua pe perete, pe o înălțime de cca. 50 cm deasupra nivelului solului/trotuarului/pardoselii. Se aplică în unul sau două straturi, în funcție de gradul de umezeală al peretelui. Timp de așteptare minim 1 zi, după care se aplică șpritzul de amorsaj.

### RECOMANDĂRI GENERALE

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Temperatura materialelor, aerului și a suportului în timpul prelucrării și procesului de uscare trebuie să fie mai mare de + 5 °C. Temperatura

de lucru recomandată este între +5 °C și +25 °C. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenți puternici de aer. Este interzisă încălzirea directă a suprafeței tencuite.

Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care mortarul interacționează.

### DATE TEHNICE

Granulația maximă:	0,3mm	Consum:	cca. 2-5 kg/m <sup>2</sup> / strat (funcție de presiunea apei)
Aderența:	> 0,2 N/mm <sup>2</sup>	Forma de livrare:	sac 25kg, 1,2 to europalet.
Cantitate apă amestec:	cca. 0,4l / kg	Depozitare:	Poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, chiar și în spațiu deschis.
Lucrabilitate (cu materialul preparat în găleată):	cca. 2 ore		
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă:	$\mu = \text{cca.}25$		

**Asigurarea calității:** Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

**Garantii:** Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

**Drepturi intelectuale:** Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Cemix Romania S.R.L.  
RO, 550076 Sibiu, str. Săliște nr 2  
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;  
www.cemix.ro, e-mail: office@cemix.ro

Ediția: RO 2021

**Cemix**  
Profesioniștii mortarelor

LASSELSBERGER - KNAUF