Renti MORTAR DE RENOVARE

CE

Nr. articol: 617901

Tipul produsului

Renti este un mortar uscat de renovare, de armare si adeziv, predozat în fabrică, pe bază de var-ciment cu adaos de fibre, aditivat, aplicabil manual și mecanizat.

Reparații fisuri tencuieli,fațade, termosisitem; punte de aderență ptr. pregătire suport.

DOMENIU DE APLICARE

Renti este adecvat pentru renovarea tencuielilor vechi sau noi, a suprafețelor vopsite stabil, precum și pentru realizarea de tencuieli în strat subțire pe suprafețe din beton. Folosit ca atare sau armat cu plasă din fibră de sticlă.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, părți desprinse, eflorescențe sau exfolieri, să nu fie înghețat, să aibă capacitatea portantă necesară. Elementele de construcție trebuie să respecte normele în vigoare: planeitate corespunzătoare și rosturi de zidărie închise. Suportul se umezește în prealabil. Suprafețele de beton nu trebuie să prezinte pete de ulei (decofrol) și trebuie desprăfuite. Suprafețele prăfoase dar stabile se vor amorsa cu "Tiefengrund".

PUNEREA ÎN OPERĂ

Înainte de aplicare, se va umezi tencuiala suport prin stropire ușoară cu apă. **Preparare mecanizată:** Se face cu pompe tip PFT prevăzute cu accesorii adecvate. La pornire, se reglează cantitatea de apă la 320 l, apoi se fac reglaje fine până la obținerea consistenței potrivite a mortarului. Furtunul de mortar trebuie uns prin umplere cu pastă de var sau ciment înainte de pornire. **Preparare manuală:** Conținutul unui sac se amestecă în malaxorul cu cădere liberă, cu cca. 8 l apă curată, timp de cca. 5 min. **Armarea plăcilor termoizolante:** se aplică un strat de mortar cu grosime de 5 mm cu gletiera cu dinți și se înglobează plasa de armare. **Renovări:** Pentru nivelarea suprafețelor structurate, Renti se aplică într-un strat cu grosimea de min. 3 mm și max. 10mm. **Tencuirea în strat subțire (acoperirea tencuielilor și suprafețelor din beton):** mortarul se va aplica într-un strat cu grosimea de 3 - 5 mm.

RECOMANDĂRI GENERALE

Temperatura materialelor, aerului și suportului în timpul prelucrării și procesului de uscare trebuie să fie mai mare de + 5 ^{0}C. Temperatura de lucru recomandată este între +5 ^{0}C și +25 ^{0}C. Suprafețele proaspăt tencuite se mențin umede, timp de 2 zile, prin stropire ușoară cu apă. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care mortarul interacționează.

DATE TEHNICE

Granulație maximă:	1,2 mm
Rezistența la compresiune:	> 5 N/mm^2
Rezistență la încovoiere:	> 1,5 N/mm^2
Aderența:	> 0,2 N/mm^2
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă:	μ = cca. 10
Consum:	2 - 6 kg/m^2, funcție de grosimea aplicării
Lucrabilitate (cu materialul preparat în găleată):	cca. 2 ore
Mod de livrare	saci de 25 kg, europalet de 1,20 to.
Depozitare:	Poate fi depozitat timp de 6 luni, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar și în spațiu deschis.

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant ; conține ciment și hidroxid de calciu. R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită contactul cu ochii; S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă și se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuși de protecție adecvate.
Evacuarea resturilor de material din șantier stabilită prin norma Ö-Norm S2100: 31409. Se va respecta legislația locală. Evacuat din șantier ca și moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.
Garanții: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.
Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Lasselsberger-Knauf srl
RO, 550117 Sibiu, str. Înfrățirii 47
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;
web: www.lbk.ro, e-mail: office@lbk.ro

Ediția: RO 2009

LASSELSBERGER - KNAUF
profesioniștii mortarelor