Spritzer Classic TENCUIALĂ DECORATIVĂ MINERALĂ, STROPITĂ

CE

Nr. articol: funcție culoare

Tipul produsului

Mortar uscat, predozat în fabrică, cu proprietăți elastice, hidrofobizat (respinge apa), pe bază de var-ciment. Este colorat în masă (paletă de 82 de culori), cu pigmenți rezistenți la variațiile meteorologice. Prezintă o bună permeabilitate a vaporilor de apă. Compoziție: hidroxid de calciu alb, ciment alb, adaosuri hidrofuge. Granulație de 2mm. Structura finală cu aspect stropit. Este aplicabil manual. Este o tencuială decorativă stropită.

Cel mai ieftin m^2 de fațadă; manoperă simplă (tip STROP) fără amorsare.

DOMENIU DE APLICARE

Mortar uscat, utilizat ca tencuială minerală decorativă, de acoperire a tencuielilor de pe zidării de cărămidă, piatră naturală, BCA sau ziduri din beton. Se aplică la exterior sau la interior. Nu se recomandă la TERMOsistem®.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit, să nu prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescențe, să nu fie înghețat, să aibă capacitatea portantă necesară. Cu o zi înainte de aplicarea tencuielii decorative, stratul suport se va umezi până la saturație; pentru reducerea sau uniformizarea capacității de absorbție a stratului suport (dacă este necesar), se va amorsa cu "Putzgrund". Se va respecta timpul de uscare al "Putzgrund".

PUNEREA ÎN OPERĂ

Un sac de mortar uscat se amestecă cu cca. 12 l apă curată în malaxorul cu cădere liberă sau cu mixerul de mână cu turație mică, timp de circa 3 minute. Se amestecă până la obținerea unui mortar omogen de consistență potrivită pentru aplicarea cu morișca. Se va aplica cu morișca în mai multe straturi subțiri. Stratul următor se aplică după fixarea (uscarea) celui anterior. După câteva treceri se va obține structura finală. Înaintea aplicării vopselei de egalizare (dacă este necesară) trebuie așteptat pentru uscare, minim 3 zile.

RECOMANDĂRI GENERALE

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Nu este permisă adăugarea nici unui alt material. Temperatura materialelor, aerului și suportului tencuielii în timpul prelucrării și procesului de uscare trebuie să fie mai mare de + 5 ^{0}C. Temperatura de lucru recomandată este între +5 ^{0}C și +25 ^{0}C. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care mortarul interacționează. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare sau curenți puternici de aer. Este interzisă încălzirea directă a suprafeței tencuite.

DATE TEHNICE

Granulație:	2 mm
Rezistență la compresiune:	1,5 N/mm^2
Aderența:	0,1 N/mm^2
Rezistența la încovoiere:	0,5 N/mm^2
Lucrabilitate (cu materialul preparat în găleată):	cca. 2 ore
Consum:	cca. 4 kg/m^2
Grosime maximă:	cca. 3-4 mm
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă:	μ = 10
Mod de livrare:	saci de 40 kg, europalet de 1,2to EUR înfoliat pentru protectie contra umidității și UV.
Depozitare:	Poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar și în spațiu deschis.
Utilaje și scule:	malaxor sau mixer, morișcă de stropit mortar.

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.
Încadrare în clasa produselor chimice: Xi iritant; conține ciment și hidroxid de calciu. R 36-irită ochii; R 38-irită pielea; R 43-posibilă sensibilizare la contactul cu pielea; S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor; S 24-a se evita contactul cu pielea; S 25-a se evită contactul cu ochii; S 26-în cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă și se va consulta medicul; S 37-se vor folosi mănuși de protecție adecvate.
Evacuarea resturilor de material din șantier stabilită conform reglementărilor europene în vigoare. Se va respecta legislația locală. Evacuat din șantier ca și moloz, în stare întărită, nu prezintă niciun fel de pericole pentru mediul înconjurător.
Garanții: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vânzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.
Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Cemix Romania S.R.L.
RO, 550076 Sibiu, str Sălișteni nr 2
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;
www.cemix.ro, e-mail: office@cemix.ro

Ediția: RO 2020

Cemix
Profesioniștii mortarelor
LASSELSBERGER - KNAUF