

Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF



HOBBI BETON

Nr.articol: K00452001

Caracteristici:

- Rezistența la compresiune: $> 16 \text{ N/mm}^2$
- Dimensiunea max. granule 2 mm

Avantaje:

- Lucrabilitate ideală
- Pentru lucrări mici de betonare
- Dimensiunea optimizată a particulelor



Hobbi Beton este un beton uscat preamestecat, care trebuie amestecat cu apă pe șantier imediat înainte de utilizare. Acesta conține liant de ciment, material de umplură mineral și aditivi care îmbunătățesc proprietățile.

Utilizare:

Hobbi Beton este utilizat ptr. reparații mici, medii, la interior și exterior. De exemplu: sub pragurile usilor, ptr. etansarea golului dintre o grindă de lemn și pardoseala de beton/sapă (cazul caselor prefabricate din lemn, montate pe un radier armat) etc. Se poate utiliza ca și pat de mortar, cu grosimi de 1-8 cm, la montarea pavajelor.

Ptr. o circulație pietonală sau cu utilaje ușoare (de ex: alei în spații verzi, borduri din piatră sau la amenajarea unor intrânduri pavate).

FLOOR
system

DATETEHNICE

rezistența la compresiune:	>16 N/mm ²
dimensiunea maximă a particulelor:	2 mm
grosimea stratului:	1-8 cm
consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
apă de amestec:	cca. 3,5 l/sac
 timp de amestecare:	3-5 minute
Lucrabilitate:	2 ore
suprafața este practicabilă:	după 24 ore
temperatura de lucru:	Temperatura materialului, a aerului și a substratului între +5°C și +25°C, într-un loc umbrit, fără curenți de aer.
ambalare:	În saci de 25 kg, 1,2 tone EUR pe palet, ambalat sub formă de folie retractabilă.
depozitare:	Uscat, acoperit, în ambalajul original nedeschis, timp de maximum 12 luni.
liant:	ciment
numărul articolului:	K00452001
standard:	SR EN 13813
EINECS:	266-043-4

STANDARDE DE SIGURANȚĂ :

Informațiile de siguranță pot fi găsite în fișa cu date de siguranță a produsului.

AVERTISMENT:

Betonul nu trebuie să fie expus la îngheț în timpul întăririi.

PUBLICAȚII CONEXE:

Pentru informații mai detaliate despre produs, vă rugăm să vizitați www.cemix.ro sau să consultați publicațiile noastre tehnice.

PRELUCRARE:

Betonul Hobby este amestecat cu apă pe șantier. Amestecarea se poate face într-un malaxor de beton, uneori cu o mașină de amestecat (cu un braț de amestecare adecvat) sau manual. Timpul de amestecare într-o betonieră este de 3-5 minute. Se recomandă aplicarea convențională manuală la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C.

PROGRAM DE APLICARE BETONULU HOBBY

Așteptarea după
pregătirea suprafeței

Amestecare material

3-5 min.

Interval de corecție 10-30 min.

Lucrabilitate *

max. 2 ore

Uscare:** 1 săpt./cm

protecție: **cca. 1 săpt.**

cca. 1 zi

plimbabil

cca. 1 săpt

poate fi încărcat

cca. 1 săpt/cm (min. 4 săpt)

poate fi acoperit

* de la amestecare, **de la aplicare

Interval de corecție materialul poate fi lucrat în punctul de aplicare pentru aproximativ această perioadă de timp

Lucrabilitate materialul poate fi utilizat aproximativ în acest timp de la sfârșitul amestecului (poate fi necesară amestecarea).

Cemix
Profesioniștii mortarelor

LASSELSBERGER - KNAUF

www.cemix.ro
office@www.cemix.ro

FLOOR
system