

# Feinputz A TINCI DE EXTERIOR



Nr. articol: K00756371



## Tipul produsului

Mortar uscat, predozat în fabrică, pe bază de var-ciment, aditivat, hidrofobizat. Este aplicabil manual.

**Excelentă prelucrabilitate; nu se aplică la socluri!**



## DOMENIU DE APLICARE

Mortar uscat, utilizat ca tinci (tenciuială fină) pentru orice tencuieli minerale de bază, ca strat suport înaintea aplicării de tencuieli decorative (zugrăveli) minerale sau sintetice, respectiv vopsele. Se aplică la exterior sau interior.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Supportul pentru tenciuială trebuie să fie uscat, fără praf, fără părți desprinse exfolieri sau eflorescențe, să nu fie înghețat, să aibă capacitatea portantă necesară și să nu fie hidrofob. Se va respecta timpul de întărire al tencuielilor minerale de bază peste care se aplică. Dacă este necesar, înainte de aplicare se va umezi tenciuiala suport prin stropire ușoară cu apă.

## PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unui sac trebuie amestecat în malaxorul cu cadere liberă sau în malaxorul orizontal cu cca. 10 l de apă curată. Feinputz A se aplică manual cu gletiera și se drișcuieste imediat. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie menținute umede

timp de 2 zile, prin stropire ușoară cu apă. Pe suprafețele proaspăt tencuite cu Feinputz A, aplicarea următorului strat de acoperire trebuie efectuată numai după un timp de uscare, de min. 7 zile. Ca straturi de acoperire (finisaj) sunt reco-

mandate următoarele produse: tencuieli decorative minerale, groase sau subțiri, tencuieli decorative siliconice, silicatiche, vopsele pentru fațade etc.

## RECOMANDĂRI GENERALE

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale.; Temperatura materialelor, aerului și a suportului în timpul prelucrării și procesului de uscare trebuie să fie mai mare de + 5 °C. Tem-

peratura de lucru recomandată este între +5°C și +25°C. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale mortarului Feinputz A, respectiv ale materialelor cu care mortarul interacționează. Suprafețele prelucrate se vor feri de expune-

rea directă la ploaie, soare sau curenți puternici de aer. Este interzisă încălzirea directă a suprafeței tencuite.

## DATE TEHNICE

Granulație:	1,2 mm	Grosime minimă:	2mm
Aderență:	> 0,1 N/mm <sup>2</sup>	Grosime maximă:	5 mm
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă:	$\mu = 14$	Mod de livrare:	saci de 40 kg, europalet de 1,2 to înfoliat pentru protecție contra umidității și UV.
Lucrabilitate (cu materialul preparat în găleată):	cca. 2 ore	Depozitare:	Poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original, nedeteriorat, chiar și în spațiu deschis.
Consum:	cca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> / mm	Utilaje și scule:	malaxor, mistrie, gletieră inoxidabilă, drișcă
Randament:	1 sac (40 kg) = cca. 22 l mortar umed		
Apă de amestec:	cca. 10 l/sac		

**Asigurarea calității:** Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

**Garanții:** Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vanzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

**Drepturi intelectuale:** Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Cemix Romania S.R.L.  
RO, 550076 Sibiu, str Săliște nr 2  
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;  
www.cemix.ro, e-mail: office@cemix.ro

Ediția: RO 2022

**Cemix**  
Profesioniștii mortarelor

LASSELSBERGER - KNAUF