

ProfilFix MORTAR CU PRIZĂ RAPIDĂ

Nr. articol: 757211



Tipul produsului

ProfilFix este un mortar de ciment, cu priză rapidă, uscat, predozat, cu adaosuri minerale și aditivi speciali, care se amestecă doar cu apă. Se aplică manual.

Priză rapidă și compatibilitate cu tencuieli de var-ciment.



DOMENIU DE APLICARE

Mortarul ProfilFix este utilizat ca mortar adeziv pentru fixarea șinelor de tencuire rapidă, a colțarelor de tencuit și a altor elemente metalice folosite în cadrul aplicării mortarelor, precum și de instalatori la fixarea elementelor metalice. Se poate folosi la exterior și în interior, precum și în spații cu umiditate mare.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, părți desprinse, eflorescențe sau exfolieri, să nu fie înghețat, să aibă capacitatea portantă necesară.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unui sac se amestecă cu mixerul de mână cu cca. 6 l apă curată (în funcție de temperatura mediului precum și de umiditatea suportului). După o pauză de 3-4 minute

se reamestecă soluția și se aplică în turte, după care se poziționează elementul ce se dorește a se fixa. ProfilFix se aplică pe beton, pe zidăria din cărămidă sau beton, pe BCA.

Suporturile foarte absorbante se umezesc în prealabil, dar mare atenție să nu existe film de apă pe suprafețele pe care se aplică.

RECOMANDĂRI GENERALE

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Folosirea apei expuse timp îndelungat la soare duce la micșorarea timpului de priză, mai ales la o temperatură ridicată a aerului. Este

interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Temperatura materialelor, aerului și suportului în timpul prelucrării și procesului de uscare trebuie să fie mai mare de +5°C. Tem-

peratura de lucru recomandată este între +5°C și +25°C. Se vor respecta normele specifice și indicațiile înscrise în fișele tehnice ale materialelor cu care mortarul interacționează.

DATE TEHNICE

Granulație maximă:	1,2 mm	Mod de livrare:	saci de 25 kg, europalet de 1,2 to înfoliat pentru protecție contra umidității și radiațiilor UV.
Rezistență la compresiune:	>3N/mm ²	Depozitare:	Poate fi depozitat timp de 6 luni, în loc uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original.
Consum:	se stabilește în șantier	Utilaje și scule:	mixer, bidinea, gletieră, mistrie.
Grosimea aplicării:	5-30 mm		
Randament:	1 sac (25 kg) = cca 20 l mortar umed		
Lucrabilitate (cu materialul preparat în găleată):	cca. 30 minute		

Asigurarea calității: Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

Garantii: Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vanzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

Drepturi intelectuale: Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Cemix Romania S.R.L.
RO, 550076 Sibiu, str Săliște nr 2
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;
www.cemix.ro, e-mail: office@cemix.ro

Ediția: RO 2022

Cemix
Profesioniștii mortarelor

LASSELSBERGER - KNAUF