

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 78/15.01.2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Thermofix

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numărul lotului este inscripționat pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Lipirea plăcilor din vată minerală și fixarea plasei de armare la realizarea sistemului termoizolant.  
Mortar pentru realizarea tencuielilor armate pe suport mineral sau pentru refacerea fațadelor fisurate.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

**CEMIX HUNGARY Kft.**

8210 Veszprem, Hazgyari ut nr.9, Ungaria  
Tel:0036.88.590.500., fax: 0036.88.590.555

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

**CEMIX ROMANIA S.R.L.**

550076 Sibiu, str. Săliște nr.2  
Tel: 0269 206017, fax: 0269 206016

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1640-2023**

7. Performanța produsului:

Caracteristici	Metoda de determinare	Valori de referință	Valori determinate
Aderența mortarului la beton	SR EN 1015-12:2016	> 0,2 N/mm <sup>2</sup>	0,33 N/mm <sup>2</sup>
Aderența mortarului la vată minerală	SR EN 13494:2003	>60 kPa	63 kPa
Densitatea aparentă a mortarului întărit	SR EN 1015-10:2002	-	1290 kg/m <sup>3</sup>
Rezistența la încovoiere la 28 zile	SR EN 1015-11:2002	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>	1,76 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la compresiune 28 zile	SR EN 1015-11:2002	> 5 N/mm <sup>2</sup>	5,57 N/mm <sup>2</sup>
Permeabilitatea la vapori de apă - viteza de transmisie a vaporilor de apă, V - factorul de rezistență la vapori de apă, μ	SR EN ISO 7783:2012	-	353,3 g/m <sup>2</sup> 24h 5,6



Permeabilitatea la apă lichidă	SR EN 1062-3:2008	-	2,413 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
Clasa de performanță privind reacția la foc	performanță nedeterminată		

**8. Denumirea și adresa laboratoarelor care au efectuat încercările:**

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Zsolt Halmágyi  
director general  
(numele și funcția)

Sibiu, 15.01.2024  
(locul și data emiterii)



(semnătura)

Valori determinate	Valori de referință	Metoda de determinare
0,33 N/mm <sup>2</sup>	< 0,5 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1012-11:2002
63 MPa	60 MPa	SR EN 12390:2003
1230 kg/m <sup>3</sup>		SR EN 1012-10:2002
1,76 N/mm <sup>2</sup>	< 2 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1012-11:2002
0,27 N/mm <sup>2</sup>	> 2 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1012-11:2002
162,3 g/m <sup>2</sup> 24h		SR EN 12013



Sediul social: 550076 Sibiu/România. str. Săliște, nr2  
Adresa poștală: 550073 Sibiu/ România. str. Cristian, nr 38  
Tel: 0269-206.017, Fax: 0269-206.016  
[www.cemix.ro](http://www.cemix.ro), [office@cemix.ro](mailto:office@cemix.ro)

C.U.I. 15544574 Atribue fiscal: RO  
Nr. Reg. Comerțului J32/809/2003  
Capital social: 849.000 lei

Cont: RO40BACX0000000035671250 RON  
Unicredit, sucursala Sibiu