

# Trassputz (Special M) TENCUIALĂ PE BAZĂ DE TRASS



Nr. articol: K00270011

## Tipul produsului

Special M este un mortar uscat, predozat în fabrică, pe bază de trass, var și aditivi speciali. Aplicabil manual, la interior și exterior.

Permite difuzia vaporilor.



## DOMENIU DE APLICARE

Special M este utilizat pentru tencuieli pe suporturi minerale la clădiri vechi și noi, preponderent acolo unde se cere o bună difuzie a vaporilor de apă. Este aplicabil la exterior și la interior. Este recomandat pentru straturi suport (hidoizolate orizontale), din zidărie de cărămidă, blocuri din beton, beton sau alte suporturi minerale.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie uscat, fără praf, părți desprinse, eflorescențe sau exfolieri, să aibă capacitatea portantă necesară, să nu fie înghețat sau hidrofob. În cazul zidărilor vechi, tencuiala deteriorată se îndepărtează complet. Rosturile se curăță până la 2 cm în profunzime. Înainte de tencuire, stratul suport se va amorsa prin acoperire integrală cu spriț pe bază de trass Special G. Se va respecta timpul de întărire al Special G, de minim 3 zile. Cu câteva zile înainte de tencuire, peretele suport se tratează corespunzător, se vor închide și se vor netezi rosturile de zidărie, golurile, șlițurile pentru instalații, etc. Dacă este necesar, se armează corespunzător.

## PUNEREA ÎN OPERĂ

Conținutul unui sac se amestecă în malaxorul cu cădere liberă cu cca. 10 l apă curată, timp de cca. 3-5 minute, până la obținerea unei paste omogene cu consistența potrivită aplicării cu mistria pe perete.

Tencuiala se întinde cu dreptarul cu profil H și se nivelează folosind dreptarul cu profil trapez (nu se gletuiește, nu se drișcuiește).

Grosimile recomandate sunt între 10-20 mm (funcție de atacul de săruri, redus sau mediu); la exterior grosimea minimă este de 20 mm. Pentru grosimi mai mari se vor aplica două straturi. Se aplică primul strat cu grosimea de maxim 20 mm, fără a se nivela, se taie pe orizontală

cu un piaptăn pentru a realiza o suprafață care să mărească aderența. Al doilea strat se aplică după ce primul s-a întărit suficient.

Timp de întărire: min. 3 zile.

Ca straturi de acoperire sunt recomandate:

- tencuieli minerale decorative (ex. Edelputz);

- tinci/tencuială fină (ex. Feinputz I/A/W, Renti) ca strat intermediar și vopsele ce permit difuzia vaporilor (ex. vopsele de fațadă silicice SiliconTop, profi | COLOR [silicon] sau silicice SilikatTop, profi | COLOR [silicat]).

## RECOMANDĂRI GENERALE

Amestecul trebuie realizat numai cu apă curată. Este interzisă amestecarea mortarului cu alte materiale. Temperatura materialelor, aerului și suportului tencuielii în timpul prelucrării și procesului de uscare trebuie să fie mai mare de +5 °C. Temperatura de lucru recomandată este între +5 °C și +25 °C. Suprafețele prelucrate se vor feri de expunerea directă la ploaie, soare

sau curenți puternici de aer. Este interzisă încălzirea directă a suprafeței tencuite. Suprafețele proaspăt acoperite cu Special M se mențin umede timp de 2 zile, prin stropire ușoară cu apă. Se vor respecta normele specifice și fișele tehnice ale materialelor cu care mortarul interacționează.

## DATE TEHNICE

Granulație maximă:	2,0 mm
Grosimea minimă:	10 - 20 mm
Rezistența la compresiune:	> 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Rezistență la încovoiere:	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Aderența:	> 0,1 N/mm
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă:	$\mu = 10$
Consum:	cca. 14 kg/m <sup>2</sup> /cm
Randament:	1 sac (40kg) = cca. 10 l mortar umed
Lucrabilitate (cu materialul preparat în găleată):	cca. 3 ore

Mod de livrare:	saci de 40 kg, europalet de 1,2t înfoliat pentru protecție contra umidității și radiațiilor UV.
Depozitare:	poate fi depozitat timp de 12 luni, uscat, pe suport de lemn, în ambalaj original
Utilaje și scule:	malaxor, mistrie, profil trapez și H

**Asigurarea calității:** Autosupraveghere prin laboratorul propriu și verificare la un laborator autorizat. Conform reglementărilor europene în vigoare.

**Garanții:** Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului. În condiții de aplicare care se abat de la prevederile fișei tehnice, aceste indicații nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul/vanzătorul de verificarea pe proprie răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică.

**Drepturi intelectuale:** Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și multiplicări, precum și extrase, necesită aprobarea scrisă a acestuia.

Cemix Romania S.R.L.  
RO, 550076 Sibiu, str Săliște nr 2  
tel: 0269 206017; fax: 0269 206016;  
www.cemix.ro, e-mail: office@cemix.ro

Ediția: RO 2022

**Cemix**  
Profesioniștii mortarelor

LASSELSBERGER - KNAUF